



				EKOPROTECT		
TYPE				EKOBAND-LDPE	EKOBAND-HDPE	EKOBOARD-FP
Basisgrondstof				LDPE Regeneraat	HDPE Regeneraat	PE Compound Regeneraat
UITVOERING						
Dikte				1 - 5 mm	1 - 3 mm	6 - 18 mm
Standaardkleuren				Groen Signaalrood Roodbruin Geel	Zwart	Zwart Zwart/Rood Zwart/Groen Zwart/Geel Zwart/Blauw
				Overige kleuren op aanvraag.	Overige kleuren op aanvraag.	Overige kleuren op aanvraag.
Oppervlak				Glad	Glad	Glad Glad/wafel
Markering en tekst				Mogelijk	Mogelijk	Mogelijk
VOLDOET AAN FUNCTIONELE EISEN VOLGENS NORMEN						
				BS 2484 DIN 54841-5 ÖNORM E 6530 Electrizitätswirtschaft Jg. 73 (1974) Heft 8		
				EKOBAND-LDPE	EKOBAND-HDPE	EKOBOARD-FP
				LDPE Regeneraat	HDPE Regeneraat	PE Compound Regeneraat
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN (bij 23°C)						
E-modulus	DIN 53457	N/mm ²	350	1000	650	
Treksterkte	DIN 53455	N/mm ²	11	27	16	
Rek bij breuk	DIN 53455	%	300	400	150	
Slagsterkte, Charpy ongekerfd	DIN 53453	kJ/m ²	geen breuk	geen breuk	geen breuk	
Wrijvingscoëfficiënt t.o.v. staal (droog)	-	-	0,3	0,15	0,25	
Hardheid	DIN 53505	shore D	45	63	50	
Dichtheid	DIN 53479	kg/m ³	940	960	950	
Vochtopname	DIN 53495	%	< 0,03	< 0,03	< 0,03	
Brandklasse	DIN 4102	-	B2	B2	B2	
THERMISCHE EIGENSCHAPPEN						
Verwekingstemperatuur, vicat A/50 (10N)	DIN 53460	°C	110	130	115	
Min./max. gebruikstemperatuur	-	°C	-20 tot 70	-20 tot 80	-20 tot 70	
Lineaire uitzetting	DIN 53752	mm/m/10°C	2	1,8	2	
Warmtegeleidingscoëfficiënt	DIN 52612	W/m.K	0,35	0,4	0,35	
ELECTRISCHE EIGENSCHAPPEN						
Doorslagspanning	DIN 53481	kV/mm	> 60	> 60	> 60	
Oppervlakteweerstand	DIN 53482	Ohm	> 10 ¹³	> 10 ¹³	> 10 ¹³	
Diëlectrische constante	DIN 53483	-	2,4	2,4	2,25	
CHEMISCHE EN FYSISCHE BESTENDIGHEID						

De chemische en fysische bestendigheid van deze producten tegen zuren, logen en zoutoplossingen, is in het algemeen zeer goed. Neem echter in speciale gevallen contact met ons op, met name in geval van oplosmiddelen.

De in deze tabel genoemde waarden zijn richtwaarden en kunnen door bewerkingmethoden, toeslagstoffen, omgevingsinvloeden etc. variëren.

Omdat het gerecyclede materialen betreft, moet er met een tolerantie op de eigenschappen rekening gehouden worden.

Alle gegevens zijn dan ook onder voorbehoud. Neem bij twijfel contact met ons op voor uw specifieke toepassing.

V.11.11-Rev.02